



# A.F.T.

**AFLOJATODO  
MULTIUSOS**

**Aflojatodo multiusos super lubricante, protector y anticorrosivo.**

Aflojatodo de máxima calidad que rinde de forma excepcional, abarcando desde las aplicaciones domésticas más sencillas hasta las aplicaciones industriales más severas. Es la herramienta perfecta para trabajos que necesiten productos profesionales de alto rendimiento, superando a los productos convencionales en todos sus aspectos.



Formatos: 400ml, 150ml

## PROPIEDADES

- Excelente poder lubricante, que rinde de forma excepcional en todo tipo de régimen.
- A pesar de su naturaleza aceitosa, cuenta con un gran poder penetrante y desincrustante de óxido.
- Funciona de forma excelente como anticorrosivo y protector de superficies (Ver ensayo ASTM-D-117).
- Cuenta con buenas propiedades de desplazamiento de agua.
- Muy resistente a ambientes corrosivos, agua salada, ácidos...
- Permite que después de su aplicación, se puedan calentar los mecanismos a aflojar.
- Aplicable en todo tipo de sectores como el industrial, naval, agrícola, automoción...
- No ataca metales férricos, no férricos, plásticos o gomas.
- No contiene siliconas.

## ASTM-B-117 Cámara niebla salina tras 48 horas

COMPETIDOR 1



COMPETIDOR 2



COMPETIDOR 3



Lancar A.F.T.



**EVOLUCION DE SUPERFICIE CORROIDA EN TEST ASTM B 117 (Corrosión en niebla salina)**

PRODUCTO	1 hora	2 horas	3 horas	4 horas	5 horas	24 horas	48 horas
<b>Competidor 1</b>	Inalterada	Inalterada	Alterada	Alterada	Alterada	5%	75%
<b>Competidor 2</b>	Inalterada	Inalterada	Inalterada	Inalterada	Inalterada	5%	15%
<b>Competidor 3</b>	15%	50%	95%	95%	95%	100%	100%
<b>Lancar A.F.T.</b>	Inalterada						

Las cifras indican el porcentaje de la superficie que se ha corroído.

**MODO DE USO**

Agitar muy bien el envase.

Aplicar preferiblemente en posición vertical.

Calentar el mecanismo después de la aplicación del producto, si fuese necesario.

**No aplicar como dieléctrico.**

**APLICACIONES / COMPATIBILIDADES**

Aplicable en labores de desbloqueo de tornillos, bulones, ejes...

Excelente desbloqueante de aceros gripantes como el inoxidable.

Se puede utilizar en labores de montaje de mecanismos.

Ofrece buen desempeño como protector de metales almacenados en interiores o a la intemperie.

Aplicable como lubricante (Para dicha función utilizar preferiblemente Lancar L.F.)

Compatible con metales férricos, no férricos, plásticos y gomas.

No contiene siliconas, por lo que no genera problemas de compatibilidad con pintura.

**DATOS TECNICOS**

PARAMETROS	NORMA	VALOR OBTENIDO
<b>Color</b>	Visual	Beige
<b>Aspecto</b>	Visual	Brillante y transparente
<b>Viscosidad, cSt a 40°C</b>	ASTM-D-445	17
<b>Densidad a 15°C, g/ml</b>	ASTM-D-1298	0.94
<b>Punto de Inflamación, °C</b>	ASTM-D-92	>120
<b>Punto de Congelación, °C</b>	ASTM-D-97	-5

**FORMATOS Y ENVASES**

AFT 150	150 ml	Aerosol
AFT 400	400 ml	Aerosol